

Hällar – Granit

Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN1341:2012

Ursprung: Sverige, Finland, Portugal och Kina

Översida: Flammad eller krysshamrad.

Sidor: Sågade.

Undersida: Sågad.

Vanliga dimensioner:

Längd: Fallande längder, 1,5-3 gånger bredd, 300 och 400 i bestämd längd.

Bredd: 300 och 400 mm.

Tjocklek: 40, 60, 80, 100 och 120 mm.

Hällar med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.

Tillåten avvikelse i tjocklek

Tjocklek ≤ 30 mm	± 10 %
31 mm - 80 mm	± 3 mm
Tjocklek > 80 mm	± 4 mm

Tillåten avvikelse från längd och bredd

Kilad/klippt sida	± 10 mm
Sågad sida	± 2 mm

Anmärkning:

För att undvika missfärgning är det av största vikt att överbyggnadsmaterial och sättmaterial INTE innehåller mineraler som är rostbenägna, som ex Pyrit FeS₂.